

	FICHE TECHNIQUE							
Référence :	TISOLECO		Gamme :	Isolant				
Composition :	100% Polyester					GRS		Certifié Oeko-Tex® Standard 100 Classe 1
Rédigé par :	Loïc OUIN		QSE	Vérfié par :	Manon COMALADA		Commercial	Version : 1
		Date :		28/04/25				
INFORMATIONS GENERALES				SPECIFICITES (si concernées)				
Epaisseurs (mm)	Dimension panneaux (mm)	Largeur rouleaux (en mètre)	Longueur rouleaux (en mètre)	Conductivité Thermique W/(m.K)	Masse volumique (kg/m³)	Indice d'absorption acoustique pondéré	Réaction au feu	Résistance thermique
				NF EN 12667	-		Euroclasse / NF EN 13501-1 +A1	-
50	1200 x 600	0,6 ou 1,2	12	λd=0.0421 W/(m.K)	13kg/m³	0,65	B s2, d0	1,19
75		0,6 ou 1,2	9			0,85		1,78
100		0,6 ou 1,2	7			0,9		2,38
CONDITIONNEMENT				AUTRES INFORMATIONS SPECIFIQUES				
Forme	☒ Panneaux ☒ Rouleaux			Aucune émission de substance dangereuse, produit classé A+ Produit semi-rigide Produit à stocker à l'abri des intempéries		ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* 		
Emballage	☒ Individuel sous sac PE							
Compactage	☐ N/A							
Autre	☐ N/A							
Pour toutes demandes spécifiques aux dimensions du produits, merci de vous rapprocher du service commercial								
AUTRES INFORMATIONS								
Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production								
Les demandes de tests supplémentaires seront assujetties à l'émission d'un devis pour validation								
Les résultats et observations des échantillons de cette fiche technique ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. PEG SAS ne peut être tenu responsable de l'interprétation et/ou usage qui pourrait être fait de ces résultats et observations								
Nos prélèvements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.								