

	FICHE TECHNIQUE							
Référence :	E39		Gamme :	Isolant				
Composition :	100% Polyester					GRS	Certifié Oeko-Tex® Standard 100 Classe 1	
Rédigé par :	Loïc OUIN QSE		Vérifié par :	Manon COMALADA Commercial		Version :	1 Date : 09/01/25	
INFORMATIONS GENERALES			SPECIFICITES (si concernées)					
Epaisseurs (mm)	Dimension panneaux (mm)	Dimension rouleaux (mm)	Conductivité Thermique W/(m.K)	Masse volumique (kg/m ³)	Indice d'absorption acoustique pondéré	Perméabilité à la vapeur d'eau	Réaction au feu	Résistance thermique
			NF EN 12667	-		NF EN 12086	Euroclasse / NF EN 13501-1 +A1	-
50	1200 x 600	1200 x 5400	λd=0.039 W/(m.K)	18,5kg/m ³	0,8	μ = 1,5	B s2, d0	1,25
75					0,9			1,9
100					-			2,55
CONDITIONNEMENT			AUTRES INFORMATIONS SPECIFIQUES					
Forme	☒ Panneaux ☒ Rouleaux		Aucune émission de substance dangereuses, produit classé A+ Produit semi-rigide Produit à stocker à l'abri des intempéries					
Dimension	☒ 1200 x 600 mm (120 x 60 cm) ☒ 1200 x 5400 mm (120 x 540 cm)							
Emballage	☒ Individuel sous sac PE							
Compactage	☐ N/A							
Autre	☐ N/A							
MODE DE CONTRÔLE QUALITE - TESTS								
AUTRES INFORMATIONS								
Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production								
Les demandes de tests supplémentaires seront assujetties à l'émission d'un devis pour validation								
Les résultats et observations des échantillons de cette fiche technique ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. PEG SAS ne peut être tenu responsable de l'interprétation et/ou usage qui pourrait être fait de ces résultats et observations								
Nos prélèvements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.								